

Technisch informatieblad – HL Mix

10-05-25

DEFINITIE

HL Mix is een inert aggregaat gemaakt van hennepscheven en een mengsel van lucht en hydraulische kalk van België.

HL Mix IsoHemp wordt gebruikt voor het vullen tussen balken van een vloer of dak. Het draagt bij aan het zomercomfort van het gebouw. Het kan ook gebruikt worden voor het opvullen van een bestaande wand met IsoHemp metselwerk.

Het draagt niet bij aan het draagvermogen van een vloer of dak. De constructie moet absoluut worden bestudeerd door een gespecialiseerde ingenieur.

TOEPASSING

De HL Mix IsoHemp mag uitsluitend manueel worden gebruikt.

Raadpleeg de installatiehandleiding voor een volledig overzicht van de toepassingstechniek.

TECHNISCHE KENMERKEN	WAARDE	EENHEID
Densité apparente sèche	270	kg/m ³
Conductivité thermique humide 50% HR	0,068	W/mK

SAMENSTELLING	WAARDE	EENHEID
Luchtkalk	9	%
Hydraulische kalk	11	%
Hennep (Korrelgrootte van 2 tot 20 mm)	80	%

BEWARING

Bewaar de HL Mix op een vlakke ondergrond, beschermd tegen regen en op een geventileerde plaats.

BEHANDELING EN OPSLAG	WAARDE		EENHEID
	BigBag	Zak	
Afmeting pallet	120 x 100 x 115	120x100x123	cm
Maximaal gewicht van een pallet	350	385	kg
Maximaal gewicht	335	12	kg
Aantal per pallet	1	30	
Opslag	Droog en beschermd tegen vocht		
Bewaren	6		maanden

VOORZORGMAATREGELEN

Bij het plaatsen moet de temperatuur tussen 5 en 30°C liggen.

Geen regen – Geen vorst.

[U kan onze meest recente bestanden vinden op www.iso hemp.com](http://www.iso hemp.com)

IsoHemp S.A./NV
 Rue Georges Cosse, 1
 5380 Fernelmont
 Belgique

IsoHemp Frankrijk
 13 avenue de l'Europe
 10300 Sainte-Savine
 Frankrijk