



Productinformatieblad



webermix vlak voor het egaliseren en repareren van steenachtige en cementgebonden wanden.

- Zeer snel, na 4 uur betegelbaar
- 2 tot 30 mm
- >10 mm vorstbestendig

Toepassing

- Voor het egaliseren en repareren van steenachtige en cementgebonden wanden zoals metselwerk, beton, stucwerk en kalkzandsteen.
- Laagdiktes tussen de 2 - 30 mm.
- Ook geschikt voor keldermuren van zwaar metselwerk bij niet drukkend grondwater.

Leveringsvorm

Emmer à 20 kg.

Verkrijgbaarheid

Product eigenschappen

- Verwerkingstijd: ca. 45 minuten
- Wachtijd voor verdere verwerking: 3 tot 5 uur
- Toepassingsdikte: 2 tot 30 mm
- Gebruik: Onder de 5°C en boven de 25°C niet verwerken.
- Druksterkte: ca. 7,5 N/mm²

Classificatie

- Klasse: CSIII

Kleuren

Grijs.

Gereedschap

Rei, spaarbord en troffel.

Verbruik

1,2 kg/m² per mm laagdikte.



Productinformatieblad



Dosering

webermix vlak 20 kg mengen met 3,6 - 4,2 liter water.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Voor alle toepassingen moet de ondergrond draagkrachtig, droog en vetvrij zijn en ontdaan van losse delen die de hechting nadelig beïnvloeden. Zuigende ondergronden benatten met water. Stoffige en afzandende wanden voorstrijken met **weberflevo ogv**. Gladde en niet zuigende ondergronden aanbrander met **webermix vlak** (aanmaken en met een harde handveger op het oppervlak borstelen). Na uitharden de gewenste laagdikte opzetten. Bij toepassing over tegels, eerst schuren met grove korrel en daarna voorstrijken met **weberprim tegel S**.

Aanmaken

Voeg circa 3,6 tot 4,2 liter schoon leidingwater toe aan 20 kg **webermix vlak** en meng met een elektrische menger. Meng circa 3 minuten totdat een homogene klontvrije specie ontstaat. Na de menging kan de mortel direct verwerkt worden.

Verwerken

Breng de mortel aan op de wand in de juiste laagdikte en rei deze vlak af. In totaal mag de maximale laagdikte 30 mm bedragen.

Nabehandelen

Bescherm tegen te snelle uitdroging, tocht en vorst.
Na 3-4 uur (bij 20°C) is het oppervlak klaar om te worden betegeld.

Aanvullende informatie

Technische informatie

- Klasse: CSIII.
- Verwerkingstijd: ca. 45 minuten.
- Wachtijd voor verdere verwerking: 3 tot 5 uur.
- Toepassingsdikte: 2 tot 30 mm.
- Druksterkte: ca. 7,5 N/mm².

Houdbaarheid

webermix vlak is 6 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.

let op

- Voeg nooit andere stoffen toe aan **webermix vlak**.
- Niet gebruiken op gips ondergronden.
- Nooit meer water toevoegen dan is aangegeven, daar te veel water leidt tot vermindering van de producteigenschappen.
- Aangemaakte specie binnen 30 minuten aanbrengen en met een aluminium rei vlakzetten.
- Onder de 5 °C en boven de 25 °C niet verwerken

Certificeringen



Productinformatieblad



EN 998-1:2010 Geschikt voor het egaliseren en repareren van steenachtige en cementgebonden wanden zoals metselwerk, beton, stucwerk en kalkzandsteen. Tevens geschikt voor keldermuren van zwaar metselwerk bij niet drukkend grondwater. CS III

