



# Productinformatieblad



**Vuurvaste Metselmortel die geschikt is voor het metselen of het maken van raapwerk in schoorstenen, gesloten of open haarden, barbecues, ovens, etc.**

## Product Benefits

- Benefit

## Toepassing

- Geschikt voor binnen en buiten.
- **weber.mix vuur** is bestand tegen temperaturen tot 600°C en daarom uitstekend geschikt voor het metselen of berapen van schoorstenen, gesloten of open haarden, barbecues, ovens, etc.
- **weber.mix vuur** niet gebruiken voor raaplagen in de vuurzone

## Leveringsvorm

Emmer van 12 kg.

## Product eigenschappen

**weber.mix vuur** is geschikt voor metsel-, voeg- en raapwerk  
Bestand tegen temperaturen tot 600°C  
Geschikt voor schoorstenen, haarden, barbecues, etc.

## Kleuren

**weber.mix vuur** is cementgrijs

## Verbruik

Metselwerk met metselstenen (210 x 100 x 50 mm) voegdikte van 5 mm. ca. 19 kg/m<sup>2</sup>  
Voor raaplagen per mm. laagdikte ca. 1,8 kg/ m<sup>2</sup>

## Gebruiksaanwijzing

Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, draagkrachtig en vetvrij zijn en ontdaan van losse delen. Chamotte metselstenen hebben een hoge wateropslorping, om een goede hechting tussen de metselstenen en de mortel te realiseren de metselstenen minimaal 24 uur voor verwerking langere tijd onder water dompelen (ca. 10 min) en bewaren onder folie. De metselstenen winddroog verwerken.

Voeg 2 liter water toe aan **weber.mix vuur** en meng deze tot een klontvrije substantie met een elektrische menger (ca. 600 TPM).

Verwerk **Weber.mix vuur** boven 5°C

De verwerkingstijd van **weber.mix vuur** is ca. 30 minuten.



# Productinformatieblad



Geschikt voor metselwerk en raaplagen van 5 mm. tot 8 mm.

- Houd het metsel- of raapwerk vochtig gedurende enkele dagen om verbranding van de mortel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat opwarming geleidelijk gebeurt en pas vanaf 2 weken na het metselen.

Gereedschap met water reinigen. Verharde mortel mechanisch verwijderen.

## Houdbaarheid

Houdbaar tot 2 jaar na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.