



TEGALFIX TGF

voor het plaatsen en leggen van o.a natuursteen en marmer in een mortelbed

Toepassing

Sakrete Tegalfix zet- en uitvlakmortel is een kant-en-klare droge mortel op (witte) cementbasis. Tegalfix is geschikt voor het plaatsen en leggen van grootformaat vloertegels van o.a. natuursteen en marmer in een mortelbed. Deze mortel is tevens geschikt voor het zetten/uitvlakken van wandtegels en vangt oneffenheden in vloer, wand en tegels op. Tegalfix wordt aangebracht in een laagdiktes van 1 tot 5 cm en kan zowel binnen als buiten worden toegepast. Door toepassing van witte cement als bindmiddel, wordt vlekvorming op lichtgekleurd natuursteen voorkomen. Doordat de tegels één voor één waterpas in de mortel worden gelegd, wordt ook bij grootformaat tegels met een variabele dikte, een strak en vlak resultaat verkregen. Bij verwerking over vloerverwarming dienen de slangen in de onderliggende cementdekvloer te worden aangebracht. Met Tegalfix kunnen ook vensterbanken, dorpels, tegelplinten en muurafdekkers worden vastgezet.

- Tegelen op vers gestabiliseerd zandbed. Let hierbij op voldoende draagkrachtige fundering en dikte van de stabilisatielaag
- Tegelen op verharde (zelfnivelerende) cementgebonden dekvloeren
- Tegelen van vloertegels met variabele dikte
- Tegelen van natuursteentegels
- Vastzetten van vensterbanken, dorpels, tegelplinten en muurafdekkers.
- Uitvlakken/egaliseren van muren en vloeren

Technische gegevens

- Maximale korrel 3 mm
- Waterbehoefte ca. 15 % (3,7 liter per 25 kg)
- Verwerkingstijd ca. 2-3 uur
- Verwerkingstemperatuur +5°C tot +25°C
- Voegen na ca. 1 dag (bij 20°C)
- Volledig belastbaar na ca. 14 dagen

Eigenschappen

- Goede hechting
- Vangt oneffenheden in vloer en wand op
- Hoge stabiliteit
- Door witte cement voorkoming van vlekvorming op lichtgekleurd natuursteen
- Voor binnen en buiten
- Vorstbestendig
- Alleen geschikt voor vloerverwarming in onderliggende cementdekvloer. Niet geschikt voor vloerverwarming in de Tegalfix mortel.

Verbruik

25 kg droge mortel geeft ca. 16 liter specie.

Per m² en per cm laagdikte is ca. 16 kg droge mortel benodigd (16 kg/cm¹/m²)

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, vast, draagkrachtig en hechtend zijn. Zuigende cementgebonden ondergronden voorbevochtigen of (aanbevolen) gronderen met Sakrete Universeel Grondering of Sakrete Snelgrondering. Gladde, niet zuigende ondergronden gronderen met Sakrete Snelrondering.

Verwerking

Sakrete Tegalfix in een schone kuip met ca. 3,7 liter/25 kg schoon leidingwater kluitvrij en homogeen mengen. De specie aanbrengen op de voorbehandelde vloer en, afhankelijk van de laagdikte, gelijkmatig verdelen met een grove tot zeer grove vertanding. De tegels in het mortelbed plaatsen en met een rubber hamer aankloppen tot de gewenste positie. Let hierbij op dat het contactoppervlak tussen tegel en mortel minimaal 80 % bedraagt. Niet zuigende tegels aanbranden met een cementpapje of (aanbevolen) met Sakrete Hechtbrugmortel. Wandaansluitingen en hoekranden voorzien van een elastische voeg en oppervlakken > 50 m² of lengtes >10 meter voorzien van dilataties.

Z.o.z.

Oktober 2013

GEVAAR:

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
P102	Buiten bereik van kinderen houden.
P280	Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340	NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rustig in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen.

P301+P330+P310+P321 NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.

Chromaatarm : volgens TGRS 613

Houdbaarheid na productiedatum : ca. 12 maanden, t.h.t. zie zijkant zak



Nabehandeling

De uithardende Tegalfix beschermen tegen zon, tocht, regen vorst en te hoge temperaturen.

Opslag

- Droog en afgesloten in originele verpakking.
- Vrij van de grond.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten.

Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid

aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

